

Schroefaskoker EP 2/3 vet

OK Schroefaskokervet EP 2/3 is vet op basis van minerale olie met Calcium/Lithium als verdikker.

Toepassing

OK Schroefaskokervet EP 2/3 is speciaal ontworpen voor toepassingen in de scheepvaart. Toepassingen die onderhevig zijn aan een combinatie van hoge- en schokkende belastingen, geringe snelheden en mogelijk wateruitwassing. Geschikt voor rollagers, glijlagers en andere smeerpunten waarop bovenstaande toepassingen van kracht zijn.

Eigenschappen

- Extreem waterbestendig
- Corrosiebestendig
- Uitstekende lastdragende eigenschappen
- Bevat EP en AW additieven
- Uitstekend bestand tegen hoge- en schokkende belastingen

Gemiddelde analysecijfers

Verdikker		Calcium/Lithium
NLGI Klasse		2.5
Druppelpunt		180 °C
Penetratie bij 25 °C 60 slagen bewerkt		min. 246 - max. 275
Penetratie bij 25 °C 100.000 slagen bewerkt		min. 285 - max. 315
Viscositeit basisolie bij 40 °C		465,0 mm ² /s
Viscositeit basisolie bij 100 °C		27,0 mm ² /s
4 kogel laskracht		3200,0 kg
Waterbestendigheid		1-90
Corrosie werende eigenschappen Emcor		2-20
Toepassings temperatuur		min. -20 - max. 130 °C
Kleur		bruin
Dichtheid	20,0 °C	0,92 kg/l
Koper corrosie		1b

Verpakkingen

180 KG, 18 kg emmer (PE), 50 KG

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.